

## TKR Maastopinnoite

On 2-komponenttinen kulutusta kestävä pitkäikäinen hajuton pinnoite maasto- ja maisemarakentamiseen.

<b>Käyttökohteet:</b>	Koristealtaat, uima-altaat, purot maaston mukaan
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Työkalut:</b>	Pensseli, tela.
<b>Asennus:</b>	Helppo asentaa. Asennusohjeet pakkauksessa.
<b>Pakkaukset:</b>	10,5 kg:n pakkauksessa



## Piha-altaan teko-ohje

**Huolella tehty työ ja pinnoitemateriaalin käyttö takaavat kestävän altaan.**

- Kaivetaan maahan halutun muotoinen ja kokoinen alue.
- Kantavaksi kerrokseksi levitetään pohjaan ja seinämiin 3-5 cm paksuudelta sepeli raekooltaan 0-15 mm.
- Kerros kastellaan vedellä ja tiivistetään esim. lautaa apuna käyttäen.
- Kantavan kerroksen päälle levitetään 1 – 2 cm:n asennushiekkakerros raekooltaan 2 – 3 mm, joka kastellaan vedellä ja tiivistetään tasaiseksi.
- Märkä hiekkakerros kastellaan emulsiopikiseoksella kastelukannua käyttäen niin, että pinta on musta. Emulsio sekoitetaan veden kanssa suhteessa 1 litra emulsiota ja 2 litraa vettä. Seosta tarvitaan 2 litraa / m<sup>2</sup>.
- 1-2 vuorokauden kuluttua, kun allas kestää kävelyn, aloitetaan pinnoitustyö TKR Maastomassalla. TKR Maastomassan tarve on 3 kg / m<sup>2</sup>.
- Pinnoitustyö tehdään kolmeen kertaan telalla. Uusi pinnoitus tehdään aina edellisen kerran jälkeen sitten kun pinta on niin kuiva, että siinä voidaan kävellä. (5-24 h).
- Välittömästi kolmannen pinnoituksen jälkeen heitetään kuiva, mielellään pesty, halutun värinen hiekka pintaan.
- Hiekan tulee olla raekooltaan 2-4 millimetriä. Hiekkaa laitetaan reilusti, koska ylimääräinen hiekka harjataan 2 vrk:n kuluttua pois, jonka jälkeen allas voidaan täyttää vedellä.

