

AMPERLA AIRTIGHT ja AMPERLA AIRTIGHT K

2.10.2020

Tekniset tiedot:

Perusaine	Kuituvahvistettu synteettinen dispersio
Olomuoto	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
*Nahkoittuminen (20°C / 65% R.H)	n. 60min
Ominaispaino	n. 1,15g/ml
Lämpötilankesto kuivuttuaan	-20°C - 80°C
Riittoisuus (*)	500-1000g/m ² , riippuen paksuudesta
Työskentelylämpötila	5°C - 30°C
Kuivumisaika (20°C / 60% R.H.)	n. 24-48h
Diffuusionkestävyys (μ-arvo)	10241
Vastaavan ilmakerroksen paksuus (Sd-arvo)	10,96m
Murtovenymä (DIN 53504)	>500% (Amperla Airtight)

Tuotteen tiedot:

Amperla Airtight K on kuituvahvistainen polymeeritahna joka muodostaa ilma-, ja kosteustiiviin elastisen kalvon kuivuttuaan. Amperla Airtight on ruiskutettava versio ilman kuituvahvistetta.

Käyttötiedot:

Heti valmis käytettäväksi. Kuituvahvistettu, sopii max. 2mm leveille raoille. Voidaan levittää myös huokoisille pinnoille. Hyvä tartunta myös hiukan kosteille pinnoille. Kuivuttuaan on päällemaalattavissa.

Käyttökohteet:

Ilma- ja höyrytiiveyttä vaativiin kohteisiin mm. läpivienteihin, ikkunan karmiliitoksiin, lattia- ja seinäliitoksiin, seinä- ja kattoliitoksiin. Käytä TKR Tiivistys ja Haitta-aineidenhallinta menetelmää kaasutiiveyden takaamiseksi.

Amperla Airtight K käytetään pohjusteena ja täyttönä TKR pinnoitteiden alla.

Pinnat:

Käy kaikille huokoisille pinnoilla. Ei sovellu bitumille, lasille, PE, PTFE ja PP-muoveille. Voi pidentää kuivumisaikaa. Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Ei vaadi esivalmisteluja. Epävarmoissa tilanteissa tarttuvuuskokeen tekeminen on suotavaa.

Saumat:

Liikkumattomat saumat, raot ja tiivistykset max 2mm. Jos saumat yli 2mm asenna päälle TKR tiivistys ja haitta-aineiden hallinta menetelmä.

Säilyvyys:

Avaamaton pakkaus säilyy vähintään 12 kuukautta varastoituna kuivassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

AMPERLA AIRTIGHT ja AMPERLA AIRTIGHT K

2.10.2020

Käyttö Amperla Airtight K:

Odota massan lämpötilan tasaantuvan huoneen lämpötilaan. Sekoita ennen käyttöä. Levitä massa laimentamattomana ja tasaisesti pensselillä halutun paksuiseksi kerrokseksi. Tee tarvittaessa useita ohuita kerroksia. Kerrosten välinen kuivumisaika noin 1h. Rikkoontunut Amperla Airtight K pinta voidaan korjata uudella sivelyllä.

Ennen kuivumista työkalut voidaan puhdistaa kostealla liinalla pinnoista ja työkaluista.

HUOM!

Älä Laimenna
Ei sovellu veden alla käytettäväksi
Ei sovellu liikuntasauvoille

Nämä tiedot on esitetty hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan luotettavia, mutta ne on tarkoitettu ainoastaan opastukseksi. TKR Marketing Oytä ja sen edustajia ei voida pitää vastuussa seurauksista, jotka ovat sellaisten henkilöiden aiheuttamia, joiden menettelytavat eivät ole meidän valvonnassamme tai ovat sen ulkopuolella. On käyttäjän vastuulla päättää tuotteen aineistossamme mainitusta soveltuvuudesta ja käyttömenetelmistä tai käyttöä edeltävistä valmisteluista, ja lisäksi käyttäjän velvollisuus on noudattaa ja ottaa käyttöön sellaiset varotoimenpiteet, jotka ovat suositeltavia henkilökunnan ja omaisuuden suojelemiseksi käytäessä mitä tahansa tuotteistamme.