

Saumaton vesieristys- ja pintamateriaali märkätiloihin. Nurkkavahvikenauhoja ja läpivientikankaita ei tarvita rajapintojen ollessa alle 5mm. Saumaton liitos lattiakaivoon. Hajuton, liuotteeton ja päästötön 2-komponenttinen pinnoiteratkaisu.



Työohje:

Alustan tulee olla pölytön, luja ja tasainen, sekä suhteellisen kosteuden on oltava alle 90%. TKR pinnoitteiden kanssa ei tarvita muita pohjusteita ellei pinta ole märkä. Rakenteiden saumat täytetään esim. liimatiivistemassalla.

Lattiaan ensimmäinen pinnoitus värittömällä TKR Peruspinnoitteella 150-200g/m². Toinen pinnoitus värillisellä TKR Peruspinnoitteella 400g/m² tai kalteville pinnoille TKR Hyytelö 2 -pinnoite.

Seiniin ensimmäinen pinnoitus värittömällä TKR Peruspinnoitteella 150g/m² ja toinen värillisellä TKR Hyytelö 2 -pinnoitteella 250g/m².

Kuivumisaika pinnoitusten välillä 2-4h tai kunnes pinta on nahkoittunut.

Jälkikäsitteilyt, laatoitukset ym. 1 vuorokauden kuluttua pinnoituksesta.

Seikkaperäisempi työohje osoitteessa www.tkr.fi/extranet



Tuotteet	TKR Peruspinnoite ja TKR Hyytelö 2	
Kokonaismenekki	Lattiat 550-600g/m ²	Seinät 400g/m ²
Halkeamansilloituskyky	0,45mm kalvolla 7,1mm	
Vedeneristys kalvopaksuus	Lattiat 0,45mm	Seinät 0,35mm
Kulutuspinta	Kevyt kulutuspinta TKR Peruspinnoite 200g/m ² vesieristuksen päälle.	
Työaika	25min	
Uudelleenpinnoitus	2-4h tai kunnes nahkoittunut	