

TKR Ilmavuototiivistysjärjestelmällä sisäilmakorjauskohteissa estetään hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteista ja niiden mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy huonetilaan. Tyypillisiä paikkoja ilmavuodoille ovat lattian ja seinän rajapinnat, läpiviennit, ikkunakarmit sekä ilmanvaihtokanavien liitokset.



Työohje:

Alustan tulee olla puhdas, pölytön ja sementtiliima poistettu. Rakenteiden saumat täytetään esim. liimatiivistemassalla, Amperla Airtight K tiivistysmassalla tai polyuretaanivaahdolla. Nurkkavahvikenauhoja ei tarvita rakenteiden rajapintoihin, pystynurkkiin, ruuvin kantoihin tai levyjen saumoihin.

Pohjakerrospinnoitus TKR Hyytelö 2 tai 4 vaaleanharmaa, menekki 300g/m². Päällikerros pinnoitus TKR Hyytelö 2 tai 4 valkoinen, menekki 300g/m².

Kuivumisaika pinnoitusten välillä 2-4h tai kunnes pinta on nahkoittunut. Jälkikäsitteilyt, maalaus ym. 1 vuorokauden kuluttua pinnoituksesta.

Tutustu rakennekohtaiseen ohjeistukseen TKR Detaljivihkossa. Työohje ja käyttöohje osoitteessa www.tkr.fi/extranet



Tuotteet	TKR Hyytelö 2 ja TKR Hyytelö 4
Muut tuotteet	Amperla Airtight K, polyeteenisauமானauha, polyuretaanivaahdo, soudal Fix all tai Kiiltofix Masa liimatiivistemassa. Liitokset höyrynsulkuun Multitape-teippi, Contega Solido SL
Kokonaismenekki	600g/m ²
Kalvopaksuus	0,5mm, ilmanvaihtokanavien kuitusidonta 0,2mm
Työaika	25min
Uudelleenpinnoitus	2-4h tai kunnes nahkoittunut